

SCHEDA TECNICA SPUGNE ZINCATE

- ANALISI CHIMICA FILO PER LA PRODUZIONE DI SPUGNE ACCIAIO ZINCATE DIAMETRO 0,25

C	Ni	Cr	Cu+Ag	Ti	Al	Z	Si	Mn
0.06%	0.02%	0.01%	0.03%	0.001%	0.004%	0.01%	0.04%	0.31%

- ANALISI MECCANICA

Resistenza alla trazione kg. : **105-110 m/mq.**

Da questo filo viene ricavata una calza metallica che viene successivamente arriciata e cucita per ricavare la spugna in acciaio zincata.

- STATO FISICO:

Forma: rosetta a nido d'ape

Colore: alluminio

Peso: gr. 15 (+/- 5%) Art.029 Spugne acciaio piccole gr. 15 sfuse
gr. 20 (+/- 5%) Art.030 Spugne acciaio piccole gr. 20 sfuse
gr. 25 (+/- 5%) Art.030/1 Spugne acciaio piccole gr. 25 sfuse
gr. 30 (+/- 5%) Art.031 Spugne acciaio singole e Art.033 Spugne acciaio Bis "Masta"
gr. 40 (+/- 5%) Art.032 Spugne acciaio singole "Masta"
gr. 80 (+/- 5%) Art.032/1 Spugne acciaio singole "Masta"

LUNIK STAR S.R.L.

**MATERIALE NON SOGGETTO E/O ASSOGGETTABILE A NORMATIVE REACH /
GOODS NOT SUBJECT TO REACH REGULATION.**

ESENTE DA RADIOTTIVITA'